

06

nida

A NIDA GIPSZKARTON LEMEZEK SZÉLEINEK HÉZAGOLÁSA ERŐSÍTŐ SZALAGGAL ÉS ERŐSÍTŐ SZALAG NÉLKÜL

1



A simító gipsz felhordása előtt a 45° fokra levágott élt (hacsak a mennyezet kivitelezéséhez nem SYNIA™ lemezt használunk - ekkor a szögben történő levágásra nincs szükség) megtisztítjuk a portól és megnedvesítjük vízzel, vagy lealapozzuk.

2



Bekeverjük a NIDA Start gipszet a csomagoláson megadott arányok szerint.

3



Az elkészített simító gipszet felhordjuk a fugára, nem felejtve le, hogy be kell nyomni a NIDA gipszkarton lemezek közötti hézagba.

4



A NIDA Start gipsz első rétegébe besüllyesztjük a NIDA erősítő szalagot.

5



Az erősítő szalag besüllyesztése után felhordjuk a NIDA Start gipsz második rétegét.

6



Ugyanezt a műveletet elvégezzük a vízszintes hézagok fugázásánál is.

7



A következő lépés a NIDA Finisz gipsz elkészítése.

8



Następnie na spoinę nakładamy ostateczną warstwę gipsu NIDA Finisz za pomocą pacy.

9



A kiszáradt fugát simára csiszoljuk egy hálós dörzsszivaccsal vagy csiszoló papírral.

10



A NIDA gipszkarton lemezek közötti hézag fugázásához lehet használni NIDA Planfix Fresh gipszet is. Ehhez a gipszhez nem szükséges erősítő szalagot használni.

11



Az összes hézag kifugázása után a gipszkarton lemezekből álló felület készen áll a végleges kidolgozásra, a festésre, tapétázásra, japán vakolat készítésére.

12



NIDA rendszerű elemek alkalmazása esetén garantáljuk, hogy a befejező művelettel magas minőséget fog elérni.

GIPSZ SZÜKSÉGLET 1 M² NIDA GIPSZKARTON LEMEZ HÉZAGOLÁSÁHOZ:

Anyag *	Mennyiség	m.e.	Ár az Ön forgalmazójánál
NIDA Start simító gipsz	0,3	kg	
NIDA Finisz simító gipsz	0,1	kg	
NIDA erősítő szalag	1,2	m	
NIDA Planfix Fresh** simító gipsz	0,25	kg	

* a felhasználási normák nem veszik figyelembe az anyagvesztést

** NIDA Planfix Fresh gipsz használata esetén nincs szükség erősítő szalagra

Az ismertetett tudnivalók és megoldások az aktuális műszaki ismeretek, a Siniat Műszaki Fejlesztési Központ és külső szervezetek kutatásai, valamint a szárazépítésben szerzett sokéves tapasztalat és gyakorlat alapján lettek kidolgozva. A Siniat Sp. z o.o.-nak nincs befolyása a tervezésre, az építési munkaterület körülményeire, valamint a munka kivitelezésének módjára. Ezért fenntartjuk, hogy a fentiek általános iránymutatások, gyakorlati alkalmazásuk nem lehet semmilyen követelés alapja. Siniat Sp. z o.o. nem felel a nyomdahibáért.

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Iłżecka 24 bud. F,
02-135 Warszawa
Info NIDA 0801 11 44 77
www.siniat.pl